

COMPOUND TRASPARENTE

DESCRIZIONE

Compound Trasparente è un gel trasparente destinato alla fabbricazione di candele gel.

Consigliamo di scaricare e trasferire il prodotto dai contenitori allo stato fuso a temperature comprese tra 80 e 90 °C per evitare fuoriuscite, bolle d'aria e contrazione del prodotto.

SPECIFICHE

Caratteristiche	Norma	Unità	Típico	Min	Max
Punto di solidificazione	ASTM D 938	°C	72	--	--
Viscosità Brookfield a 100°C	ASTM D 3236	cP	48	--	--
Penetrazione al cono a 25°C	ASTM D 937	1/10 mm	200	--	--
Colore	Visual		Incolore	--	--

PRESENTAZIONE

Barile da kg. 18