

Cera microcristallina 711

(cera plastica per candele)

CODICE PRODOTTO

COM-TPGWAD02095-XX

Descrizione

Cera microcristallina.

Caratteristiche tecniche

Prova	Metodo	Unità	Valori
Punto di solidificazione	ASTM D 938	°C	71 - 78
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D 445	cSt	11,0 - 18,0
Penetrazione a 25 °C	ASTM D 1321	1/10 mm	50 - 55
Colore ASTM	ASTM D 1500	-	Max. 1,5
Contenuto in olio	ASTM D 721	%	Max. 3,0

Applicazione

Prodotto impiegato per il rivestimento degli stoppini.

Presentazione

Placche: scatole di cartone da 24 kg.

Stoccaggio e conservazione

Proteggere dalla luce solare, dalla polvere e dalle temperature eccessive. Conservare in luoghi freschi e asciutti. In normali condizioni di stoccaggio il prodotto si conserva per 2 anni.

Nota importante

Poiché non è possibile prevedere tutte le condizioni e le applicazioni in cui il prodotto sarà utilizzato, l'utilizzatore è invitato a effettuare prove proprie per verificarne l'idoneità e la sicurezza per l'uso previsto. Al di fuori delle specifiche indicate, l'utilizzatore assume la responsabilità derivante dalla manipolazione e dall'impiego del prodotto, da solo o in combinazione con altri prodotti.